

Les résultats de notre essai

Moules à gâteaux en silicone

-  Très bon 20 à 17
-  Bon 16,5 à 13
-  Acceptable 12,5 à 10
-  Insuffisant 9,5 à 7
-  Très insuffisant 6,5

Les pourcentages entre parenthèses expriment le poids de chaque critère dans la notation finale.

Prix indicatif	19 €	10 €	6 €	7,50 €	13 €	20 €	9,90 €	10 €	25 €
Migration dans un corps gras* (50 %)	++	++	++	+	+	+	-	--	--
Libération de métaux (5 %)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Matières organiques volatiles libres (25 %)	+	+	+	+	+	-	+++	+	+
Autres substances indésirables (20 %)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
NOTE GLOBALE (100 %)	15/20	15/20	15/20	14/20	14/20	13,5/20	13/20	9/20	8/20

* Test réalisé avec des substances simulant un corps gras

Moules à gâteaux en métal anti-adhérent (PTFE)

Moules à gâteaux en métal anti-adhérent (PTFE)									
Prix indicatif	2 €	5,90 €	8,90 €	25 €	5,50 €	20 €	13 €	7 €	7,90 €
Migration de substances indésirables (50 %)	+++	+++	++	++	++	++	++	++*	-*
• dans un corps gras	+++	+++	++	++	++	++	++	++*	-*
• dans un milieu acide	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	--	--
Liberation de métaux (35 %)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+
• sur moule neuf	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+
• sur moule usagé	++	+	+++	++	++	-	++	++	--
Acides organiques perfluorés (15 %)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
NOTE GLOBALE (100 %)	19/20	19/20	18/20	17,5/20	17,5/20	16,5/20	16/20	9,5/20	6,5/20